

Med Diamond Active Plejeolie er dit oliebehandlede trægulv sikret den ypperste pleje og vedligeholdelse. Denne eksklusive, lugtsvage og ekstrem stærke plejeolie er nemlig fremstillet af råvarer af absolut højeste kvalitet til stor gavn for både dig og dit olierede gulv. Udover en utrolig nem arbejdsgang med minimalt produktspild, genopfrisker plejeolien træets naturlige, varme glød og øger resistensen mod pletter og spild via en unik hyper cross linking teknologi. Diamond Active Plejeolie er velegnet til både manuel og maskinel påføring på olierede gulve.

- **Høj resistens over for væsker som fx vand, kaffe, te og rødvin**
- **Hårdfør over for ridser og mærker**
- **Giver træet en flot, åndbar overflade**
- **Indeklimagodkendt**



Anvendelsesområde

Til olierede overflader.

Anvendelse

Forberedelse	<p>Det er vigtigt, at såvel produktet, rummet og gulvet har en temperatur på mellem 15 °C og 30 °C, samt en luftfugtighed på ca. 50 %. Fugtigheden i træet må maksimalt være 12 %. Sørg for god ventilation i rummet af hensyn til tørretid og afdampning. Overfladen skal være fri for snavs, fedt og voks. Vask gulvet med Trip Trap Intensiv Trærrens og lad gulvet tørre mindst 8 timer eller til det er helt tørt.</p> <p>Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.</p>
Behandling	<p>Ryst dunken med Diamond Active Plejeolie omhyggeligt, både før og under brug. Påfør ca. 1 dl olie pr. 4 m² gulv med pad, korthåret malerrulle (3-4 mm) eller evt. polermaskine med hvid eller beige pad på lidt større arealer. Sørg for at olien bliver poleret godt ned i træet. Fortsæt poleringen til træet virker mættet og gulvfladen fremstår jævn og ensartet. Fjern overskydende olie med rene, frugfrie bomuldsklude, inden der fortsættes til næste område. Gulvet må herefter ikke virke vådt, og der må ikke ligge overskydende olie tilbage. Fortsæt efter ovennævnte metode til hele gulvet er behandlet.</p> <p>Ved maskinpolering kan gulvet tages forsigtigt i brug efter 4 timers tørretid ved 20°C. Ved manuel polering kan gulvet tages forsigtigt i brug efter ca. 24 timer.</p>
Bemærk	<p>Do not expose the floor to water or clean it for the first 3 days, while the oil is hardening.</p>

Tørretid

Tørretid ved maskinel polering	3-4 timer ved 20°C
Tørretid ved manuel polering	24 timer ved 20°C
Let anvendelse	3-4 timer ved 20°C
Gennemhærdet	3 dage ved 20°C.
Vi anbefaler	Udsæt ikke gulvet for vand eller rengøring de første 48 timer, hvor olien hærdet.



Teknisk data

Massefylde	0.90-0.95 g/ml.
Tørstofindhold	70-75%
Holdbarhed	3 år
Påføringstemperatur	+15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.
Viskositet	15-20 Sek. DIN Cup 4
Rækkeevne	40-50 m ² /L
Farver	Natur, Hvid
Rengøring af værktøj	Med WOCA Solvent eller terpentin
Opbevaring	+10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.
VOC	Dette produkt indeholder max. 100 g VOC/l. Grænseværdien er 500 g VOC/l [kat.A/i].
Emballage	1, 2.5

Vedligehold og følgeprodukter

Ugentlig rengøring	Natural Soap, #511010
Månedlig pleje	Oil Refreshing Soap, #511210
Genoliering	Diamond Oil Active, #215025
Følgeprodukter	Intensive Wood Cleaner, #551525

Kontakt

WOCA Denmark A/S
Tvæervej 6
DK - 6640 Lunderskov
T +45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmark's kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.